



# Epoxy Quick Fix

Schnellreagierender Kunstharzmörtel

Verfügbarkeit	
Anz. je Palette	33
VPE	10 kg
Gebinde-Typ	Eimer K
Gebinde-Schlüssel	10
Art.-Nr.	
6272	■
Hinweis: Set besteht aus 1,0 kg Epoxidharz im Mischbeutel, 9,0 kg Spezialfüllstoff, 1 Pinsel und 1 Paar Einweghandschuhe im Mischeimer	

**Verbrauch** Siehe Anwendungsbeispiele

**Anwendungsbereiche**

- Hohl- und Dreieckskehlen
- Auffüllen und Ausbessern von Fehl- und Ausbruchstellen
- Herstellen von Schwellen und Übergängen

**Eigenschaften**

- Abgestimmte Verpackungseinheit inkl. Grundierung
- Schnell erhärtend
- Tieftemperaturhärtend
- Leichte Verarbeitung

**Produktkenndaten**

<b>■ Im Anlieferungszustand</b>	
Dichte (20 °C)	1,08 g/cm <sup>3</sup> (Bindemittel)
Korndichte	2,65 g/cm <sup>3</sup> (Füllstoff)
<b>■ Im ausreagierten Zustand</b>	
Biegezugfestigkeit	> 30 N/mm <sup>2</sup> *
Druckfestigkeit	> 80 N/mm <sup>2</sup> *

\* Mischungsverhältnis 1 : 10 nach Gewichtsteilen (Bindemittel : Füllstoff)  
Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

**Arbeitsvorbereitung**

- **Anforderungen an den Untergrund**  
Der Untergrund muss tragfähig, formstabil, fest, frei von losen Teilen, Staub, Ölen, Fetten, Gummiabrieb und sonstigen trennend wirkenden Substanzen sein.  
Die Untergründe müssen während der Nutzung vor rückseitiger Feuchtigkeitseinwirkung geschützt sein.



### ■ Vorbereitungen

Aufweiten und Begrenzen des Risses.  
Weitere Hinweise dem faltblatt im Gebinde entnehmen.

### Zubereitung



### ■ Mehrkammerbeutel

Die Umverpackung an der Einkerbung öffnen und den transparenten Mehrkammerbeutel entnehmen. Den Trennstab des Beutels entfernen. Die beiden Komponenten durch intensives Kneten (ca. 60 Sek.) miteinander vermischen. Schlierenbildung zeigt unzureichendes Mischen an.

Mischungsverhältnis	Je nach Anwendung
---------------------	-------------------

Maximal 20 M-% des angemischten Bindemittels für die Grundierung in die Schale geben. Den Rest vollständig der gesamten Füllstoffmenge zugeben und unmittelbar gründlich durchmischen.

### Verarbeitung



Nur für gewerbliche Anwender!

### ■ Verarbeitungsbedingungen

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +3 °C bis max. +25 °C  
Während des Aushärtungsprozesses aufgetragenes Material vor Feuchtigkeit schützen, da sonst Oberflächenstörungen und Haftungsminderungen auftreten können.  
Die Untergrundtemperatur muss während Applikation und Aushärtung mind. +3 °C über der Taupunkttemperatur liegen.

### ■ Verarbeitungszeit (+20 °C)

ca. 15 Minuten

### ■ Überbeschichtbarkeit (+20 °C)

ca. 3 Stunden

### ■ Aushärtungszeit (+20 °C)

Begehbar nach 3 Stunden, mechanisch voll belastbar nach 24 Stunden.

Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern generell die angegebenen Zeiten.

### Anwendungsbeispiele

### ■ Kunstharzmörtel

Grundieren der Haftflächen. Anschließend den angemischten Mörtel in die noch frische Grundierung einbringen, verdichten und glätten.

Verbrauch	ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup> je mm Schichtdicke bzw. ca. 2,0 kg/l Hohlraum
-----------	--

### Hinweise

Wenn nicht anders angegeben, wurden alle vorgenannten Werte und Verbräuche unter Laborbedingungen (+20 °C) ermittelt. Bei Baustellenverarbeitung können geringfügig abweichende Werte entstehen.

Unter UV- und Witterungseinflüssen sind Epoxidharze generell nicht farbstabil.  
Weitere Hinweise zu Verarbeitung, Systemaufbauten und Pflege der aufgeführten Produkte sind den jeweiligen aktuellen Technischen Merkblättern und den Remmers Systemempfehlungen zu entnehmen.



---

### Arbeitsgeräte / Reinigung



Glättkelle, Mischgerät


Genauere Angaben dem Remmers Werkzeugprogramm entnehmen.  
Arbeitsgeräte und evtl. Verschmutzungen sofort und in frischem Zustand mit Verdünnung V 101 reinigen.  
Bei der Reinigung auf geeignete Schutz- und Entsorgungsmaßnahmen achten.

#### Remmers Werkzeuge

➤ [Patentdispenser \(4747\)](#)

---

### Lagerung / Haltbarkeit



Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert  
mind. 24 Monate.

---

### Sicherheit / Regularien

Nur für gewerbliche Anwender!

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und der Broschüre „Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Deutsche Bauchemie e.V., 2. Ausgabe, Stand 2009) zu entnehmen.

---

### Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abguss leeren.

---

### VOC gem. Decopaint- Richtlinie (2004/42/EG)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/j): max. 500 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält < 500 g/l VOC.

---

### Leistungserklärung

➤ [Leistungserklärung](#)

---

### CE-Kennzeichnung



---

#### Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

14  
GBIII 057\_4  
EN 13813:2002  
6272

---

Kunstharzestrich / Kunstharzbeschichtung für die Anwendung in Innenräumen

---

Brandverhalten:	E <sub>fl</sub>
Freisetzung korrosiver Substanzen:	SR
Verschleißwiderstand:	≤ AR 1
Haftzugfestigkeit:	≥ B 1,5
Schlagfestigkeit:	≥ IR 4



Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.